

VERNIS ACRYLIQUE MAT

INT
EXT



Vernis à base de dispersion acrylique en phase aqueuse
finition mat pour application en intérieur et extérieur

Propriétés essentielles

- Finition pour tous supports bruts ou déjà peint
- Isole les fonds alcalins et les boiseries anciennes préalablement dégraissées
- Prêt à l'emploi. Séchage rapide et sans odeur
- Aspect mat

Destination

- S'utilise sur bois, fonds poreux ou supports déjà peint
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - Extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU 59.1. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, rouleau, pistolet
- Dilution et nettoyage des outils: eau

SEC AU
TOUCHER

30'

EAU



OUTILS



RENDEMENT
m²/L

7





Conseils d'application selon les supports

- Bois et dérivés, fonds poreux : ponçage, dépoussiérage 1 ou 2 couches de VERNIS ACRYLIQUE MAT
- Anciennes peintures adhérentes : lessivage, dépolissage léger si peinture satinée ou brillants, dépoussiérage 1 ou 2 couches de VERNIS ACRYLIQUE MAT

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Incolore
- DENSITE: 1,02 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 45% en poids
- SECHAGE: 30 minutes
- RECOUVRABLE: 2H
- RENDEMENT: 6 à 10 m²/litre selon la porosité du support
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 5L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/g) : 30g/L Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

· Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.