



# DORURE

Dorure décorative à séchage rapide à base de liant glycérophthalique

## Propriétés essentielles

- Convient pour la décoration de tous les supports
- Séchage et durcissement rapide
- Produit prêt à l'emploi, bien homogénéiser avant l'application

## Destination

- S'utilise sur bois, fer, plâtres, enduits décoratifs, cadres moulures, baguettes
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur - extérieur

## Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieur à 80%.
- Bien remuer le produit avant emploi et durant l'application
- Matériel: brosse à poils doux, pistolet ou aérographe
- Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70

SEC AU  
TOUCHER

**4H**

OUTILS



DILUANT

**WT  
70**

RENDEMENT  
m<sup>2</sup>/L

**12**





## Conseils d'application selon les supports

- Supports brut poreux: ponçage, dépoussiérage, appliquer une sous couche adapté au support 1 ou 2 couches de DORURE selon l'effet désirée
- Supports déjà peint : ponçage, dépoussiérage 1 ou 2 couches de DORURE selon l'effet désirée

## Caractéristiques techniques

- TEINTE: Or riche
- DENSITE: 1,20 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup>
- EXTRAIT SEC: 67% en poids - 49% en volume
- SECHAGE: 4h
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 10 à 14 m<sup>2</sup>/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 0.25L - 0.5L - 1L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

## Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/e) : 400g/L  
Ce produit contient max. 399g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.