





FIXO BLANC

Fixateur à base de dispersion acrylique en phase aqueuse pour le blocage et le durcissement des fonds en intérieur et extérieur

Propriétés essentielles

- . Excellente dureté et facilité d'entretien sur les anciens revêtements film mince et semi épais
- . Séchage rapide et sans odeur, recouvrable dans la journée

Destination

- . S'utilise sur fonds alcalins, absorbant ou douteux et sur ancienne peinture
- . Travaux neufs et entretiens
- . Intérieur Extérieur

Conseils de mise en œuvre

- . Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU 59.1. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- . Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- . Matériel: brosse, rouleau
- . Dilution et nettoyage des outils: eau













Renaudin peinture, spécialiste en peintures techniques depuis 1875.



Conseils d'application selon les supports

- . Fonds alcalins, absorbants, douteux: brossage, ponçage, lavage, consolidation + 1 couche de FIXO BLANC
- . Anciennes peintures adhérentes, boiseries: brossage, ponçage (fonds durs ou laques), lessivage + 1 couche de FIXO BLANC
- . Pour les supports saturés de porosité variable, la première couche sera diluée de 5 % d'eau

Caractéristiques techniques

• TEINTE: blanc

• DENSITE: 1,20 +/- 0,03 g/cm³

• EXTRAIT SEC: 45.0% en poids - 34% en volume

• SECHAGE: 1H • RECOUVRABLE: 5H

• RENDEMENT: 6 à 8 m²/litre

· CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine

· CONDITIONNEMENT: 5L - 10L

• STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

· Classification AFNOR NTF 36-005: Famille I - Classe 7b2

· COV: Valeur limite UE de ce produit (cat PA/g): 30g/L

Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi

· Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

Nota: la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.