

HELIUM

INT



Revêtement acrylique doté de propriétés d'anti-condensation, d'isolation thermique et phonique en intérieur

Propriétés essentielles

- Application facile à la taloche comme un enduit souple avec un temps ouvert important
- Densité réelle faible garantissant des épaisseurs sèches de 1 à 2 mm afin d'assurer les qualités d'isolation phonique, acoustique et thermique dans les locaux
- Recouvrable avec CIR'HELIUM applicable au spalter permettant d'obtenir des nuances variées
- Aspect mat décoratif mis en valeur par le placement des billes au séchage et en fonction du rendement d'application

Destination

- S'utilise sur plâtres et dérivés, bois et dérivés, métaux, ciment, béton
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieur à 65%.
- Matériel: brosse, rouleau alvéolé, taloche
- Nettoyage des outils: eau

SEC AU
TOUCHER
6H



RENDEMENT
m²/L
0.5





Conseils d'application selon les supports

- Plâtres, Boiseries: grattage, ponçage, lavage et dégraissage des bois résineux ou exsudants 1 couche d'IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITE +1 couche d'HELIUM
- Métaux ferreux, métaux non ferreux : décapage, dégraissage, dérouillage 1 couche d'ANTIROUILLE SECHAGE RAPIDE + 1 couche d'IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITE + 1 couche d'HELIUM
- Ciments, bétons: brossage, élimination des éclats avec ragréage, décontamination, lavage HP 1 couche d'IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITE +1 couche d'HELIUM

Caractéristiques techniques

- TEINTE: blanc
- DENSITE: 0.46 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 70 % en volume
- SECHAGE: 6H à 12H selon rendement
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 0.5/1 m²/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 2.5L - 10L - 15L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 140g/L
Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.