

PEINTURE TENNIS

INT
EXT



Peinture acrylique en phase aqueuse pour la marquage au sol des court de tennis

Propriétés essentielles

- Grande facilité d'emploi avec un séchage rapide et sans odeur
- Excellente adhérence et résistance à l'abrasion
- Film insensible aux variations atmosphériques de température

Destination

- S'utilise sur enrobés bruts ou déjà peints
- Travaux neufs et entretiens
- Intérieur/extérieur

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. Eliminer les parties non adhérentes ou écaillées.
- Ne pas appliquer sur sol gras, humide, condensant, gelé ou s'il y a risque d'averse. Pour une formation optimale du film, il est conseillé d'appliquer le produit à une température supérieure à 15°C et hygrométrie inférieure à 65%.
- Matériel : brosse, rouleau, pistolet
- Dilution et nettoyage des outils : eau



TEINTABLE

SEC AU
TOUCHER

2H

EAU



OUTILS



RENDEMENT
m²/L

6





Conseils d'application selon les supports

- Enrobés classiques bruts : dépoussiérage, lavage à l'eau 2 couche de PEINTURE TENNIS à 12H d'intervalle
- Enrobés déjà peints : brossage, élimination et restructuration des parties non adhérentes, lavage 2 couche de PEINTURE TENNIS à 12H d'intervalle
- Consommation moyenne pour un court de tennis : Surface de jeu = 9 x 10L
Abords du court = 14 x 10L Lignes blanches = 3 x 2,5L

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Blanc, rouge, vert
- DENSITE: 1,30 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 53% en poids - 39% en volume
- SECHAGE: 2H
- RECOUVRABLE: 12H
- RENDEMENT: 6 m²/L
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 2,5L - 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 140g/L
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.