



Conseils d'application selon les supports

- Aciers : brossage, dérouillage, dégraissage à l'aide d'un solvant approprié
- Aciers galvanisés : brossage, dérochage éliminant les parties corrodées suivi d'un rinçage abondant
- Boiseries non revêtues : ponçage, grattage, nettoyage au diluant cellulosique
- Composite, verre, résine : dépolissage superficiel

Caractéristiques techniques

- TEINTE: gris clair, gris moyen, noir, bronze vert clair, vert foncé, marron, blanc
- DENSITE: 0,95 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 60% en poids - 51% en volume
- SECHAGE: 4H
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 7m²/L
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 0.25L - 1L - 2.5L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/i) : 500g/L
Ce produit contient max. 390g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.