

R'DEX SATURATEUR

INT
EXT



Saturateur incolore à base d'huile naturelle pour la protection du bois

Propriétés essentielles

- S'utilise sur toutes les essences de bois
- Pénètre en profondeur et nourrit le bois pour le rendre hydrophobe
- Protection contre le grisaillement
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Garde l'aspect naturel du bois

Destination

- S'utilise sur bois brut
- Travaux neufs et entretiens

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés. Bien dégraisser les bois résineux, exotiques ou exsudant.
- Ne pas appliquer sur bois gras, humide, condensant, gelé, écaillés ou imprégnés de microorganismes; par température inférieure à 8°C et hygrométrie supérieure à 80%.
- Matériel : brosse, rouleau. • Application jusqu'à saturation du bois (le bois ne peut plus absorber le produit)
- Dilution et nettoyage des outils : diluant WT70

SECAU
TOUCHER
30'

DILUANT
**WT
70**

OUTILS

RENDEMENT
m²/L
11





Conseils d'application selon les supports

- Boiseries saines : brossage, ponçage abrasif fin
 - Bois gras, exotiques, résineux : brossage, ponçage abrasif fin, dégraissage
 - Après ses travaux préparatoires appliquer ensuite le produit jusqu'à saturation
 - Entretien : pour une protection optimale, appliquer régulièrement le saturateur
- En extérieur sur boiseries

Caractéristiques techniques

- TEINTE: incolore
- DENSITE: 0,85g/cm³
- SECHAGE: 2H
- RECOUVRABLE: 4H
- RENDEMENT: 10 à 12 m²/litre par couche
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 1L - 5L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/f) : 700g/L
Ce produit contient max. 580g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.