

R'GLISS

INT
EXT



Peinture glycérophthalique satinée thixotrope tendue pour finition soignées en intérieur et extérieur

Propriétés essentielles

- . Facilité d'application - Bonne brossabilité avec un rendu très décoratif
- . Temps ouvert important permettant une régularité d'aspect sans embus
- . Excellente blancheur et haut pouvoir opacifiant
- . Degré de brillance : 30 - 40 à 60° (norme ISO 2813)

Destination

- . S'utilise sur bois, métal, support poreux
- . Travaux neufs et entretiens
- . Intérieur - extérieur

Conseils de mise en œuvre

- . Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec le DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- . Ne pas appliquer sur support gras, humide, condensant ou gelé, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 80%.
- . R'gliss satin s'applique généralement en 2 couches
- . Matériel: brosse, rouleau
- . Dilution et nettoyage des outils: diluant WT 70



SEC AU
TOUCHER
4H

DILUANT
WT 70



RENDMENT
m²/L
12





Conseils d'application selon les supports

- . Fonds farinants, plâtres et dérivés secs: brossage, grattage, ponçage, lessivage, rebouchage des éclats 1 couche de R'FOND + 1 à 2 couches de R'GLISS SATIN
- . Anciennes peintures adhérentes, boiseries saines : brossage, ponçage, lessivage 2 couches de R'GLISS SATIN
- . Supports spéciaux: consulter notre service technique

Caractéristiques techniques

- | | |
|--------------------|---|
| • TEINTE: | Blanc + Teintes |
| • DENSITE: | 1,37 +/- 0,03 g/cm ³ |
| • EXTRAIT SEC: | 71% en poids – 50% en volume |
| • SECHAGE: | 4H |
| • RECOUVRABLE: | 24H |
| • RENDEMENT: | 10 à 12 m ² /L |
| • CONSERVATION: | 24 mois en emballage hermétique d'origine |
| • CONDITIONNEMENT: | 1L - 2.5L – 10L - 15L |
| • STOCKAGE: | à l'abri du gel et de la chaleur |

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 4a
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PS/d) : 300g/L
Ce produit contient max. 290g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.