

R'POOL

EXT



Peinture pour piscine à base de résine acrylique en phase aqueuse

Propriétés essentielles

- Excellente blancheur avec un aspect garnissant très opacifiant.
- Résistance aux produits d'entretien
- Bonne adhérence et souplesse du film sec avec un aspect mat uniforme
- Degré de matité : 5 à 6 sous 60° (norme ISO 2813)

Destination

- S'utilise sur ciment et anciens fonds déjà peints
- Travaux neufs et entretien

Conseils de mise en œuvre

- Les supports doivent être sains, secs, solides et préparés en conformité avec les DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés.
- Ne pas appliquer sur enduit frais, sur peinture inconnue, sur support gras, humide (temps de pluie), condensant ou gelé, présentant des microorganismes, par température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 80% en extérieur.
- Matériel : brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou Airless (essai au préalable)
- Dilution et nettoyage du matériel : eau

SEC AU TOUCHER

2H

RENDEMENT
m²/L

6

MISE EN
EAU

72H

OUTILS



EAU





Conseils d'application selon les supports

- Fond neuf ciment (piscine jamais remplie) : lavage neutralisant, rinçage abondant eau, séchage 3/7 jours, application 1 couche R'POOL et 24H après 1 couche R'POOL
- Fond ancien ciment (piscine déjà remplie) : lavage eau pure + lavage neutralisant, rinçage, séchage 3/7 jours, application 1 couche R'POOL et 24H après 1 couche R'POOL
- Fond ancien déjà peint sain : lavage eau pure + solution acidulée, rinçage abondant, séchage 3/5 jours, application 1 couche R'POOL
- Fond ancien déjà peint (avec désordres) : lavage HP, élimination des décollements, puis lavage solution acidulée, rinçage, séchage 3/7 jours, application 1 couche R'POOL et 24H après 1 couche R'POOL Attendre 72h après l'application de la dernière couche avant la remise en eau

Caractéristiques techniques

- TEINTE: Blanc, bleu, sable, gris
- DENSITE: 1,50 +/- 0,03 g/cm³
- EXTRAIT SEC: 67% en poids - 49,5 % en volume
- SECHAGE: 2H
- RECOUVRABLE: 24H
- RENDEMENT: 6m²/litre
- CONSERVATION: 24 mois en emballage hermétique d'origine
- CONDITIONNEMENT: 4L - 10L
- STOCKAGE: à l'abri du gel et de la chaleur

Informations réglementaires

- Classification AFNOR NTF 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat PA/i) : 140g/L
Ce produit contient max. 31g/L COV à l'emploi
- Sécurité : Se reporte à la fiche de données de sécurité.

• Nota : la présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi. Edition Renaudin : 2023.